BOLETIN TECNICO	ANTICORROSIVO WYK



ANTICORROSIVO WYK

DESCRIPCIÓN

Anticorrosivo Wyk es una pintura convencional de bajos con especiales características antisonora y antioxidante para bajos de vehículos y en general para superficies metálicas. Se compone de asfalto, disolventes petrolíferos y cargas minerales.

APLICACIONES

Para su aplicación en bajos de vehículos y en general para superficies metálicas. Aplicado en espesores de 2-4 mm. El Wyk proporciona excelente poder insonorizante y una protección antigravilla y anticorrosiva.

MODO DE EMPLEO

Wyk se pulveriza desde su propio envase con bomba neumática de baja presión. También se puede trasvasar y aplicar con pistola aerográfica o con calderón a presión. En caso de necesidad diluir con disolvente petrolífero de tipo White spirit. Se tiene que utilizar una boquilla de unos 3 mm de diámetro.
Rendimiento del producto por m^2:
2,8 kilos para un espesor de 2 mm.
4,2 kilos para un espesor de 3mm.
5,6 kilos para un espesor de 4 mm.

Ref: 14504 Contenido: 1,5 kilos.
Ref: 14505 Contenido: 7 kilos.
Ref: 14507 Contenido: 28 kilos.

CARACTERÍSTICAS	MÉTODOS	ESPECIFICACIONES		
		MIN	TIPICA	MAX
Aspecto	K- 30093	Pasta fobrosa		
Color			Negro	
Viscosidad Brookfield (centipoises)	UNE 2555	80.000		120.000
Densidad a 20ºC(g/cm^3)	UNE 2811		1,40	
Contenido en COV (g/l)	UNE 787-2		280	350



Nota : Estos datos representan valores medios después de diferentes ensayos. KRAFFT' se reserva el derecho de modificar o actualizar la presente ficha sin comunicación previa.

KRAFFT, SL (Unipersonal)
Carretera de Urnieta, s/n – Apartado, 14
Teléfono 943 410 400 / Fax 943 410 424
20140 ANDOAIN (GUIPUZCOA)

